

# FICHA TÉCNICA

## PEGAPORCELANATO BLANCO



Imágenes ilustrativas.

El PEGAPORCELANATO BLANCO PEGACHINGÓN es un adhesivo en polvo de alta adherencia; compuesto de cemento, agregados minerales y aditivos químicos que brindan un producto de calidad superior.

### USOS RECOMENDADOS:

Sirve para instalar losetas de alta, media, baja o nula absorción de agua; en pisos y muros, interiores o exteriores. Es el producto ideal para colocar porcelanatos, piezas de mármol y piezas de gran formato, o para pegar pisos nuevos sobre pisos viejos.

- Losetas recomendadas: Porcelanato, cerámica, mármol, granito y cantera.
- Superficies recomendadas: Base cemento sin pulir, piso previamente instalado, aplanados de cemento-arena, concreto colado (fraguado de 28 días), block de concreto.

### IMPORTANTE:

- No se recomienda para instalar piedras inestables o sensibles a la humedad, como el mármol verde.
- Este producto no podrá usarse para colocar piezas sobre tableros de madera, yeso, metal, plástico, o cualquier otro material que sea inestable o demasiado flexible.



El PEGAPORCELANATO BLANCO PEGACHINGÓN cumple y excede las especificaciones de calidad establecidas en la Norma Mexicana NMX-C-420-1-ONNCE-2017 vigente, para adhesivos tipo C.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Presentación:</b>	Saco de 20 kg
<b>Aspecto:</b>	Polvo fino color BLANCO.
<b>Proporción de agua para la mezcla:</b>	De 5 a 6 litros por saco de 20 kg
<b>Rendimiento promedio</b>	De 4 a 5 m <sup>2</sup> por saco de 20 kg, a 3 mm de espesor.**
<b>Tiempo útil de la mezcla:</b>	2 hr*, remezclando cada 15 min, sin agregar más agua.
<b>Tiempo Abierto:</b>	20-25 min*
<b>Resistencia a la compresión (promedio a 28 días):</b>	115 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tiempo para abrir a tránsito:</b>	Ligero 24 - 36 hr*, Pesado 72 hr*
<b>Tiempo para junteo o emboquillado en pisos:</b>	Después de 24 - 36 hr*
<b>Tiempo para junteo o emboquillado en muros:</b>	Después de 4 - 6 hr*
<b>Temperatura durante la aplicación:</b>	Mínimo 5° C, máximo 35° C.
<b>Tiempo de almacenaje:</b>	10 meses en empaque original, ambiente seco y libre de humedad.

\* Los tiempos aquí señalados consideran una temperatura de 23° C +/- 2° C y humedad relativa del 50% +/- 5%. Si la temperatura es más alta serán más cortos, y si la temperatura es más baja, serán más largos.

\*\* El rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad de la superficie.

### POLÍTICA DE GARANTÍAS:

El usuario tiene la obligación de verificar las instrucciones de preparación y colocación detalladas en el empaque, con la finalidad de que Pegazolejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. le garantice la calidad y el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto.

En caso de que el usuario omita atender las instrucciones de preparación y colocación que aquí se señalan y, por ende, se aplique el producto de manera incorrecta o se efectúe un uso inadecuado del mismo; Pegazolejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. quedará liberado de cualquier responsabilidad y se le liberará de la obligación de hacer efectiva la presente Política de Garantía, por lo que, el usuario será el único responsable de las pérdidas y riesgos ocasionados por una aplicación y/o uso del producto distinto al especificado.

El usuario tiene la responsabilidad de confirmar si este producto es adecuado para el uso que pretende.

Para conocer a detalle nuestra Política de Garantía, favor de consultar en: [www.pegachingon.com](http://www.pegachingon.com)

### PRECAUCIONES:

1. MANTÉN ESTE PRODUCTO PROTEGIDO DE LA HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
2. Para la aplicación de este material usa guantes y lentes de seguridad.
3. Evita el contacto con la piel y los ojos, de lo contrario enjuaga con agua abundante y consulta de inmediato a un médico.
4. No inhalas ni ingeras el polvo. En caso de que esto ocurra, no induzcas el vómito y consulta a tu médico.

### VENTAJAS



**ALTA ADHERENCIA**



**CONSISTENCIA CHICLOSA**



**MAYOR RESISTENCIA**



**FÁCIL DE APLICAR**

### IMPORTANTE

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTA EN EL EMPAQUE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN CORRESPONDIENTES.

Durante la colocación, asegúrate que el área de contacto entre el adhesivo y la pieza sea mayor a un 80%.

Producto fabricado por **Pegazolejos y Estucos S. de R.L. de C.V.**  
Carretera Jilotepec-Corrales km 4.5 S/N Interior B.  
San Pablo Huantepec. Jilotepec, Edo. de México. C.P. 54240

Para mayor información, mándanos un WhatsApp: 56-2106-1015  
o escríbenos a [contacto@pegachingon.com](mailto:contacto@pegachingon.com)

**EL PREFERIDO DE MÉXICO**

[www.pegachingon.com](http://www.pegachingon.com)